

Таблица совместимости пластичных смазок

ДА – совместимы

НЕТ – несовместимы

О – для конкретных условий необходимо провести испытания

Совместимость по базовому маслу	Минеральное масло	Сложно-эфирное масло	Полигликоль	Si: метил	Si: фенил	Полифениловый эфир
Минеральное масло	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	ДА	О
Сложно-эфирное масло	ДА	ДА	ДА	НЕТ	ДА	О
Полигликоль	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Si: метил	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ
Si: фенил	ДА	ДА	НЕТ	ДА	ДА	ДА
Полифениловый эфир	О	О	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА

Совместимость по загустителю	Li мыло	Ca мыло	Na мыло	Li комплексное	Ca комплексное	Na комплексное	Ba комплексное	Al комплексное	Глина	Полимоочевина
Li мыло	ДА	О	НЕТ	ДА	НЕТ	О	О	НЕТ	О	О
Ca мыло	О	ДА	О	ДА	НЕТ	О	О	НЕТ	О	О
Na мыло	НЕТ	О	ДА	О	О	ДА	ДА	НЕТ	О	О
Li комплексное	ДА	ДА	О	ДА	ДА	О	О	ДА	НЕТ	НЕТ
Ca комплексное	НЕТ	НЕТ	О	ДА	ДА	О	НЕТ	О	О	ДА
Na комплексное	О	О	ДА	О	О	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	О
Ba комплексное	О	О	ДА	О	НЕТ	ДА	ДА	ДА	О	О
Al комплексное	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	О	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ	О
Глина	О	О	О	НЕТ	О	НЕТ	О	НЕТ	ДА	О
Полимоочевина	О	О	О	НЕТ	ДА	О	О	О	О	ДА